



Технический Паспорт

Capture Ultra

РАЗМЕРЫ

Формат

Ширина	212	мм
Длина	1380	мм
Кол-во планок в упаковке	7	шт
Квадратных метров в упаковке	2,048	м²
Фаска	4-сторонняя впаденная фаска	
Толщина	12	мм
Замок	Uniclic	
Гарантия на влагостойкость	15	лет



ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Износостойкость	EN 13329		Класс	21-22-23/31-32
Гарантия	Домашнее использование Защита от пролитой жидкости Коммерческое использование Защита от пролитой жидкости	См. условия гарантии	позитивная	гарантия
			15	лет
			5	лет
			72	часа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 13329)

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Износостойкость	EN 13329		≥ 4000 оборотов	≥ 4000	оборотов
Класс износостойкости	EN 13329		AC4	AC4	
Ударпрочность	EN 13329	Маленький шарик	≥ 12Н	≥ 12Н	
		Большой шарик	≥ 750мм	≥ 750мм	
Устойчивость к нанесению царапин	EN 438-2, 25		Нагрузка ≥ 3Н	Нагрузка	≥ 3Н
Испытание "роликми кресла"	ISO 4918 (с подложкой)	Тип W (EN 12529)	25000 оборотов	Отсутствие нагрузки	
Разбухание	ISO 24336	После 24-часовой усадки при 20°C	≤ 18%	≤ 18%	
Прочность замков	ISO 24334	F10,2 по длинной стороне	≥ 1 кНм	≥ 1	кНм
		Fmax по длинной стороне		≥ 1	кНм
		Fs0,2 по короткой стороне	≥ 2 кНм	≥ 2	кНм
		Fmax по короткой стороне		≥ 2	кНм
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424		Отсутствие видимых повреждений при использовании ножек типа 0	Отсутствие видимых повреждений	
Прочность на отрыв верхнего слоя	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	≥ 1,25	
Устойчивость к антистатическим вмятинам	EN ISO 24343-1		≤ 0,05 мм	Отсутствие видимых изменений	
Устойчивость к пятнам	EN 438	Группа 1,2	Класс 5	Класс	5
		Группа 3	Класс 4	Класс	5
Общий вид	EN 13329	Перепад высот	≤ 0,15 мм	≤ 0,15 мм	
		Зазоры между стыками	≤ 0,20 мм	≤ 0,20 мм	
		Плоскостность по длине	выпуклость ≤ 0,50%	≤ 0,50%	
			выпуклость ≤ 1,00%	≤ 1,00%	
		вогнутость ≤ 0,15%	≤ 0,15%		
		вогнутость ≤ 0,20%	≤ 0,20%		
Изменения размеров после изменения относительной влажности	EN 13329	δl	δl среднее ≤ 0,9 мм	≤ 0,9 мм	
		δw	δw среднее ≤ 0,9 мм	≤ 0,9 мм	
Устойчивость к УФ-излучению	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 стандарт В циклов 5		Класс ≥ 4	Класс	4

ДРУГАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Снижение ударного шума	ISO 712/2	С подложкой Quick-Step		ΔLw ≈ 18 дБ	(зависит от используемой подложки)
Устойчивость к прожиганию сигаретой	EN 438-2:30		Класс 4	Класс	5
Плотность	EN 323			≈ 875	кг/м³

ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP	
Эмиссия формальдегида	ГОСТ 30255-2014	мг/м³	не более 0,01	не более 0,01	
Антистатические свойства	EN 1815		≤ 2,0 кВ	≤ 2,0 кВ	
Классификация пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ	Группы: В, РП, Д, Т		КМЗ	
Термическое сопротивление	EN 12667	м²К/В		0,055	м²К/В
Теплый пол		С подложкой Quick-Step	См. инструкцию	Совместимо с традиционными системами теплого пола	
Сопротивление скольжению	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30	

НОРМАТИВНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТР

ТУ 5536-001-89379541-2011

Экспертное заключение